

Jauhemaalattujen kappaleiden puhdistus ja ylläpito

Helppo tapa investointiesi suojaamiseksi on ylläpitää jauhemaalattujen kappaleiden ulkonäköä. Erilaiset sääolosuhteet vaikuttavat pinnoitteen ikääntymiseen. Voimakkaat sääolosuhteet ikäännyttävät pinnoitteita nopeasti, joka ilmenee kiillon häviämällä, värinmuutoksilla tai kalkkiintumisella. Pitääkseen nämä vaikutukset pieninä, suosittelemme säännöllistä pinnoitteiden puhdistamista liasta.

Puhdistuksen säännöllisyys riippuu sääolojen voimakkuudesta. Me suosittelemme:

| Ilmasto | Väli aika |
|----------------------|--------------|
| Tavanomainen ilmasto | 12 kuukautta |
| Trooppinen ilmasto | 9 kuukautta |
| Meri-ilmasto | 3 kuukautta |
| Teollisuusilmasto | 3 kuukautta |



On äärimmäisen tärkeää puhdistaa rakennus välittömästi kun maalattut kappaleet on asennettu, jotta maalipinnan päällä oleva rakennuspöly tai lika ei kuivu ja tartu pintaan kiinni.

Inver suosittelee puhdistamaan maalattun pinnan vedellä (25-35°C) ja hankaamattomalla, pH neutraalilla pesuaineella. Tavalliset pesuaineet jotka soveltuvat autoihin käyvät mainiosti. Pinta tulee varovaisesti huuhdella pesun jälkeen, poistaakseen pesuaineen jäännökset. Pesuainetta voidaan käyttää pehmeän sienien tai liinan kanssa. Hapettunut pinnoite ja pienet naarmut voidaan poistaa ensimmäisen pesun jälkeen käyttämällä hankaamatonta autokiilloiteita. Suosittelemme kokeilemaan pienelle alueelle ensin, koska kaikki kiilloitusaineet eivät sovellu pinnoille joissa on metalliefekti.

VAROITUS: “Älä käytä vahvoja liuotinaineita, kuten tinnereitä tai valmisteita jotka sisältävät kloorattua hiilivetyä, estereitä tai ketoneita.

Poistaaksesi liiman tai vaikeat tahrat, suosittelemme välttämään voimakkaampia aineita kuin lakkabensiini. Lakkabensiiniä voidaan käyttää vain alhaisissa lämpötiloissa, suojassa auringonvalolla ja pehmeällä liinalla, käyttäen hentoja pyyhkäisyjä, jotta voidaan välttää värinmuutoksia. Suosittelemme koekäyttämään ainetta huomaamattomaan kohtaan ennen puhdistamista.